

存档



150002283064

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW203

样品名称: 聚合物防水砂浆

Sample Name

委托单位: 北京博奥宏达科贸有限责任公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW203

第 1 页 共 2 页

样品名称	聚合物防水砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京博奥宏达科贸有限责任公司	商 标	宏奥
生产单位	北京博奥宏达科贸有限责任公司	等 级	II型
生产日期	2016 年 01 月 18 日	样品编号	—
来样日期	2016 年 01 月 22 日	规格型号	干粉型
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	JC/T 984 -2011 《聚合物水泥防水砂浆》		
检验项目	1. 凝结时间 2. 抗渗压力 (砂浆试件) 3. 抗压强度 4. 抗折强度 5. 柔韧性 6. 粘结强度 7. 耐碱性 8. 耐热性 9. 抗冻性 10. 收缩率 11. 吸水率		
检验结论	*经检验, 送检样品的凝结时间、抗渗压力 (砂浆试件)、抗压强度、抗折强度、柔韧性、粘结强度、耐碱性、耐热性、抗冻性、收缩率、吸水率的检验结果符合标准 JC/T 984 -2011 中 II 型的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2016 年 03 月 25 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW203

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (Ⅱ型)		检验结果	单项结论
1	凝结时间	初凝/min		≥ 45	120	合格
		终凝/h		≤ 24	7	合格
2	抗渗压力 /MPa	砂浆 试件	7d	≥ 1.0	1.2	合格
			28d	≥ 1.5	1.5	合格
3	抗压强度/MPa			≥ 24.0	26.6	合格
4	抗折强度/MPa			≥ 8.0	8.6	合格
5	柔韧性(横向变形能力) /mm			≥ 1.0	1.2	合格
6	粘结强度 /MPa	7d		≥ 1.0	1.1	合格
		28d		≥ 1.2	1.4	合格
7	耐碱性		无开裂、剥落		无开裂、剥落	符合
8	耐热性		无开裂、剥落		无开裂、剥落	符合
9	抗冻性		无开裂、剥落		无开裂、剥落	符合
10	收缩率/%		≤ 0.15		0.09	合格
11	吸水率/%		≤ 4.0		3.9	合格
(以下空白)						
备注: 配比: 粉: 水=4: 1。						

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC