

150002283084

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703DW126

样品名称: 聚合物抗裂砂浆

Sample Name

委托单位:一北京兴亚建建筑装饰工程有限公司

Client

委托检验 检验类别:

Test Type

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry mixed Mortar



150802283084 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

REPORT

中心编号(No.)。201703DW126						
样品名称	聚合物抗聚环境	检验类别	类托检验			
委托单位	北京兴亚建建筑装饰工程有限公司	商品标				
生产单位	北京兴亚建建筑装饰工程有限公司	等级				
生产日期	2017 4 03 7 07 79	样品编号	20170307003			
来样日期	2017年03月21日	规格型号				
样品数量		样品状态				
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板萃抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 2.	秦城性 3:	可操作时间			
检验结论	*经检验,送检样品所检项目的检验结果符合标准JG 149-2003 中水泥基抹面胶浆的技术指标要求。*					
	签发日期:2012年04月20日(检验测试章)					
番注:水板が高います。 1000000000000000000000000000000000000						

批 准:

制:



建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703DW126

第2页共2页

豫号	检验项目		标准要求 (珠面胶浆)	检验结果	单项结论
	拉伸栽接强 废(与膨胀聚 苯板)MPa	を発展し	≥0.10. 破坏界面 在膨胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	
			≥0.10、破坏界面 在膨胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	
路路			≥0.10,碳坏界面 在膨胀聚苯板上	0.11; 破坏界而在膨 胀聚苯板上	
	(水泥基)	抗压强度/ 抗折强度		2.8	
	了。 「一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		15040 15040		

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水-1.0:0.20:

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m³。

说,明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。
 This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无 "编制、审核、批准" 签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3)本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告着有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address):北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编(Post Code):100024

电话(Tel):(010)51164723 51164718

传真(Fax): (010) 51164724

报告真伪查询(Tel):(010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail); dmtc2007@163.com