

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW185

耐水腻子粉 样品名称:

Sample Name

委托单位: 北京通达利建筑材料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.) 201601AW185

中心细亏(INO.): 201001AW183		THE HUMBER	第一次 六 4 火			
样品名称	耐水腻子粉 1000000000000000000000000000000000000	检验类别	委托检验			
委托单位	北京通达利建筑材料厂	商标	耐力平			
生产单位	北京通达利建筑材料厂	等级	報號			
生产日期	338338333	样品编号	路路線			
来样日期	2016年01月18日	规格型号	干粉型			
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块			
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用腻子		認題			
检验项目	1. 初期干燥抗裂性 (3h) 2. 粘结强度					
	经检验,送检样品的初期干燥抗裂性(3h)、粘结强度的检验结果符合标准 JG/T 298-2010 中耐水型(N)的技术指标要求。					
检验结论						
報報	签发日期: 2016 年 03 月 01 日 (检验测试章)					
备注:(此处	经的工作品的	22422	A PARTIE OF THE PARTIES OF THE PARTI			

批准: (

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW185

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 [耐水型(N)]	检验结果	单项结论
随	初期干燥抗裂性 (3h)		Take St	无裂纹	特合
2	粘结强度, MPa	标准状态	>0.50	0.75	合格
		浸水后	>0.30	0.56	合格。

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉: 水=1.0: 0.40;

(2) pH 值=10。