



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW166

样品名称:	中国的170桥塑板工品中国170日
Sample Name	经经验的现在时间
委托单位: Client	北京京佳世纪工贸有限公司
检验类别: Test Type	委托检验

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建料原常

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW166

第1页共3页

PROPRI	HUTADPIDPIDP		14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-1				
样品名称	持型板かりようちょうから	检验类别	委托检验				
委托单位	北京京佳世纪工贸有限公司	商。标	超超超超				
生产单位	北京京佳世纪工贸有限公司	等级	BPSCCC				
生产日期	2014年01月	样品编号	路路路路				
来样日期	2014年04月09日	规格型号	X150型				
样品数量		样品状态	板状,外观完好				
检验依据	GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T 10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》						
检验项目	1. 压缩强度 2. 导热系数	3. 燃烧性能	4. 表观密度				
检验结论	*经检验,送检样品的压GB/T 10801,2-2002 中 X150 的标准 GB 8624-2012 中平板状刻术指标要求;依据标准 GB/T 则密度的检验结果见第 2 页。	的技术指标要求 建筑材料 B ₁ (C 10801.1-2002 规 *) 级难燃材料 (制品) 的技				

备注: (此处空白)

批准:

制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW166

第2页共3页

序号	检验项目			标准要求 (X150)	检验结果	单项结论
	压缩强度,kPa			>150	162	合格
2	导热系数。W/(m·K)			≤ 0.030	0.030(平均温度 25.00℃)	合格
	然院	性能 級 (B ₁	燃烧增长速率指数,(W/s)	<250	228	合格
			火焰横向蔓延未到 达试样长翼边缘,m	<试样边缘	<试样边缘	合格
			600s 的总放热量, MJ	≤ 15	12.2	合格
			60s 内焰尖高度, mm	≤150	124	合格
			60s 内燃烧滴落物 引燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象	无引燃滤纸 现象	合格
			氧指数值,%	≥30	\$53.55 \$5	合格
4	表观密度,kg/m³				30	器

(以下空白)

备注: 燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评 价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW166

第3页共3页

样品名称 挤塑板 (样品照片) 备注: (此处空白)

