

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201607DW002

DIVILL

样品名称:	干粉质感漆
Sample Name	
委托单位: Client	湖北垚美软瓷有限公司
检验类别:	委托检验
Test Type	

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

1 'L 2m 7 (1 \0.); 20100/17 W 002	中心编号	(No.):	201607DW002	
-----------------------------------	------	--------	-------------	--

第1页共2页

干粉质感漆	检验类别	委托检验
湖北垚美软瓷有限公司	商标	垚美
湖北垚美软瓷有限公司	等 级	
2016年07月02日	样品编号	
2016年07月08日	规格型号	W型
10kg	样品状态	粉状
JG/T 24-2000《合成树脂乳液砂壁》	犬建筑涂料》	TEL STE
1. 涂层耐温变性 2. 耐水性 3.	. 粘结强度 4. 耐.	人工老化
老化的检验结果符合标准 JG/T 24-*	-2000 中 W 型(外用) f	
	湖北垚美软瓷有限公司 湖北垚美软瓷有限公司 2016年07月02日 2016年07月08日 10kg JG/T 24-2000《合成树脂乳液砂壁》 1. 涂层耐温变性 2. 耐水性 3 *经检验, 送检样品的涂层耐 老化的检验结果符合标准 JG/T 24-*	湖北垚美软瓷有限公司

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723



建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201607DW002

第2页共2页

序号	检验项目 涂层耐温变性 耐水性		检验项目 标准要求 W型(外用)		单项结论
			10 次涂层无粉化、 开裂、剥落、起鼓, 与标准板相比,允许 颜色轻微变化	涂层无粉化、开 裂、剥落、起鼓, 无变色	符合
2			96h 涂层无起鼓、开 裂、剥落,与未浸泡 部分相比,允许颜色 轻微变化	96h 涂层无起鼓、 无开裂、无剥落, 无变色	符合
3 粘结强 度,MPa	标准状态	≥0.70	0.73	合格	
	度,MPa	浸水后	≥0.50	0.55	合格
4	耐人工老化		500 h 涂层无开裂、 起鼓、剥落, 粉化 0 级, 变色≤1 级	500 h 涂层无开 裂、起鼓、剥落, 粉化 0 级,变色 1 级	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1.0: 0.25。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼





说 明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com