

存档



150002283084

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AC169



样品名称: 刮墙腻子

Sample Name

受检单位: 吉林卓居装饰材料有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AC169

第 1 页 共 2 页

产品名称	刮墙腻子	检验类别	型式检验
受检单位	吉林卓居装饰材料有限公司	生产日期	—
生产单位	吉林卓居装饰材料有限公司	规格型号	干粉型
抽样地点	企业成品库房	商 标	—
抽 样 人	陈嘉宇 谷冰莹	等 级	柔韧型
抽样日期	2016 年 04 月 12 日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JG/T 298-2010 《建筑室内用腻子》		
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 干燥时间 (表干) 4. 初期干燥抗裂性 (3h) 5. 打磨性 6. 耐水性 7. 粘结强度 (标准状态) 8. 柔韧性		
检验结论	*经检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准 JG/T298-2010 中柔韧型 (R) 的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2016 年 04 月 25 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AC169

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 [柔韧型 (R)]	检验结果	单项结论
1	容器中状态		无结块、均匀	无结块、均匀	符合
2	施工性		刮涂无障碍	刮涂无障碍	符合
3	干燥时间 (表干) /h	单道施工 厚度<2mm	≤2	1.5	合格
4	初期干燥抗裂性 (3h)		无裂纹	无裂纹	符合
5	打磨性		手工可打磨	手工可打磨	符合
6	耐水性		4h 无起泡、开裂及 明显掉粉	4h 无起泡、 开裂及掉粉	符合
7	粘结强度, MPa	标准状态	>0.40	0.62	合格
8	柔韧性		直径 100mm, 无裂纹	直径 100mm, 无裂纹	符合
(以下空白)					
备注: (1) 配比: 粉: 水=1.0: 0.40; (2) pH 值=10.0。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry