



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW213

Sample Name

委托单位: 北京铭剑创业装饰材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

201602AW213

THE RESERVE			2012/22				
样品名称	整集料混凝土空心砌块	检验类别	委托检验				
委托单位	北京铭剑创业装饰材料有限公司	商标	经经验				
生产单位	北京铭剑创业装饰材料有限公司	等级	MU3.5				
生产日期		样品编号					
来样日期	2016年02月25日	规格型号	400mm×200mm×100mm				
样品数量		样品状态	块状,外观完好				
检验依据	GB/T 15229-2011《轻集料混凝土小型室心砌块》						
thinking to			HYBYROY				

2. 抗压强度

\*经检验, 送检样品的密度等级的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中密度等级 1000 级的技术指标要求, 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中强度等级 MU3.5 的技术指标要求。\*

检验结论

签发日期: 2016年03月03日

(检验测试章)

备注: (此处室白)

批准:

审核: 水

编制: 人士主

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW213

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
	密度等級/ (kg/m³) (密度等级 1000 级)	≥910,	≤1000	960		合格
2	抗压强度/MPa (强度等级 MU3.5)	平均值	最小值	平均值	最小值	999
		≥3.5	≥2.8	3.8	3.5	合格

(以下空白)

备注:(此处室白)

材料工业技术监督研究中心