

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW153

超過超過超過

样品名称: 膨胀聚苯板外墙外保温粘结砂浆

Sample Name

委托单位: 筑隆建材科技有限公司

Client

检验类别: 工程 委托检验 400 100 1

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW153

第1页共2页

14 D D 14	膨胀聚苯板外墙外保温粘结砂浆	检验类别	委托检验		
样品名称	的你來多級才看打休但和培彻來		1455 A		
委托单位	筑隆建材科技有限公司	商。标	筑隆 177		
生产单位	筑隆建材科技有限公司	等级	强語		
生产日期		样品编号	認能		
来样日期	2014年08月12日	规格型号	子論型		
样品数量	15kg 15 FEB 15 F	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》				
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆) 2. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 3. 可操作时间				
	3. 可操作时间 000000000000000000000000000000000000	423427	925		
检验结论	3, 可操作时间 *经检验, 送检样品所检项目的检 剂的技术指标要求。*	验结果符合标准订	G 149-2003 中胶制		
	*经检验,送检样品所检项目的检	期: 2014年1	月12日		

编 制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW153

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
認	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆) /MPa	原强度	>0.60	0.83	合格
			> 0.40	0.65	合格。
	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) /MPa	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	である。 この
			≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	13.00 mg/m
33	可操作时间加		1.5 - 4.0	\$2.0 \$2.0 \$2.0 \$2.0 \$2.0 \$2.0 \$2.0 \$2.0	

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3.



