



检

验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW118

KITT AL	TUTTO	UTA			
	TANT.	1	7		
TAI	1		Jane	The	THA
AOFA	THE WO	AUTY A	10+1	141	CH-
		1		TOP	1
And the second	The state of the s		1		1 1 1

样品名称: DS 地面砂浆

Sample Name

委托单位: 石家庄澳形建筑材料有限公司

Client

检验类别: 经上级工程 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW118

第1页共2页

备注:代表交流的 2000年2000年2000年2000年200日				
检验结论	签发日期: 2015 年 07 月 31 日 〔检验测试章》			
	经检验,送检样品的保水率、凝结时间、28d 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混地面砂浆 M15 的技术指标要求。			
检验项目	1. 保水率 2. 凝结时间 3. 28d 抗压强度			
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》		認認	
样品数量	20kg 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23	样品状态	粉状,无结块	
来样日期	2015年06月04日	规格型号	50kg/袋	
生产日期		样品编号		
生产单位	石家庄澳形建筑材料有限公司	等。级	DS MI5	
委托单位	石家庄澳形建筑材料有限公司	商标	澳形	
样品名称	DS 地面砂浆	检验类别	委托检验	

批准: 4

审核: 744

编制:从上才

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心 Technical Supervision and execute Course of the Building Mannage Internate

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW118

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (干混地面 砂浆 M15)	检验结果	单项结论
	保水率/%	≥88	92	
	凝结时间/h	3-3-5-5		
	28d 抗压强度/MPa	≥15.0	16.8	

(以下空白)

备注:配比:粉:水=1:0.13。