



2012003084M



(2012)建研院监字第(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW185

样品名称: 创威德隆 PT 装饰板材

Sample Name

委托单位: 佛山市创威德隆家居实业有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW185

第 1 页 共 2 页

样品名称	创威德隆 PT 装饰板材	检验类别	委托检验
委托单位	佛山市创威德隆家居实业有限公司	商 标	希赛、奥德斯
生产单位	佛山市创威德隆家居实业有限公司	等 级	——
生产日期	——	样品编号	创 001
来样日期	2013 年 05 月 16 日	规格型号	(2440×1220×5) mm
样品数量	1 组	样品状态	板状, 外观完好
检验依据	GB 8624-1997 《建筑材料燃烧性能分级方法》 GB 18580-2001 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》		
检验项目	1. 燃烧性能 (A 级) 2. 甲醛释放量		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的燃烧性能的检验结果符合标准 GB 8624-1997 中 A 级的技术指标要求; 甲醛释放量的检验结果符合标准 GB 18580-2001 中限量标志 E₁ 的技术指标要求*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2013 年 06 月 05 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(1) 委托方要求依据标准 GB 8624-1997 规定的试验方法进行检验; (2) 样品由硅酸钙板和铝合金彩板粘合而成。		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW185

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	燃烧性能 (A 级)	温升/°C	≤ 50	3	合格
		质量损失率/%	≤ 50	11	合格
		持续燃烧时间/s	≤ 20	7	合格
2	甲醛释放量, mg/L (限量标志 E ₁)		≤ 1.5	0.49	合格

(以下空白)

备注: 甲醛释放量试验方法为干燥器法。