

检验报告


TEST REPORT

中心编号(No.): 201703BW124

新红色铁	
样品名称:	质感真石漆
Sample Name	5世纪纪纪纪纪纪纪纪
委托单位: Client	北京博奥宏达科贸有限责任公司
能结结。	
检验类别:	委托检验
Test Type	ことしてよっしてよっしまりしてよりしてよして

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.):	201703	BW124
-------	-------	--------	-------

第1页共2页

		发日期: 2017	年 04 月 12 日 验测试章)	
检验结论	*经检验,送检样品的初期干燥抗性、耐水性、耐沾污性、粘结强度(标24-2000中W型(外用)的技术指标	示准状态)的检验组		
检验项目	1. 初期干燥抗裂性 2. 干燥时间 3. 耐碱性 4. 耐冲击性 5. 耐水性 6 耐沾污性 7. 粘结强度 (标准状态)			
检验依据	JG/T 24-2000《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》			
样品数量	15kg	样品状态	青秋	
来样日期	2017年03月06日	规格型号	路路路	
生产日期	想認認語語	样品编号	語語	
生产单位	北京博奧宏达科贸有限责任公司	等级		
委托单位	北京博奥宏达科贸有限责任公司	商标	宏奥	
样品名称	质感真石漆	检验类别	委托检验	

备注: (此处空白)

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703BW124

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 W型(外用)	检验结果	单项结论
	初期干燥抗裂性	无裂纹	无裂纹	符合
2	干燥时间 (表干) /h	≤ 4		合格
18.58 18.58	耐碱性	96h 涂层无起鼓、开裂、剥落,与未浸泡部分相比,允许颜色 轻微变化	96h 涂层无起鼓、无 开裂、无剥落, 与未 浸饱部分相比, 无变 色	符合
4	耐冲击性	涂层无裂纹、剥落及 明显变形	涂层无裂纹, 无剥 落, 无变形	符合
\$	对水性	96h 涂层无起鼓、开裂、剥落,与未浸泡部分相比,允许颜色轻微变化	96h 涂层无起鼓、无 开裂、无剥落, 与未 浸泡部分相比, 无变 色	符合
6	耐沾污性	5次循环试验后, ≤2级	2级	合格
	粘结强度(标准状态) /MPa	≥0.70	0.84	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.en/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com