



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703DW001

样品名称:	泡沫混凝土			
Sample Name				
委托单位:	南阳鹏泰建材有限公司			
检验类别:	委托检验			
Test Type				

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业于混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industric Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





150002283084 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703DW001

第1页 共2页

10.9. 201703D W001	宋 宋	1贝 共2贝					
泡沫混凝土	检验类别	委托检验					
南阳鹏泰建材有限公司	商标						
南阳鹏泰建材有限公司	等 级						
2017年01月25日	样品编号						
2017年03月06日	规格 <mark>型号</mark>	100mm×100mm ×100mm 300mm×300mm ×30mm					
8块	样品状态	无缺损块状					
JG/T 266-2011《泡沫混凝土》							
1. 干密度 2. 导热系数 3. 强度							
266-2011 中 A03 级的技术指标要求; 266-2011 中 C0.5 级的技术指标要求	;强度等级的检验。*	吉果符合标准 JG/T 结果符合标准 JG/T 7 年 03 月 17 日					
	南阳鹏泰建材有限公司	泡沫混凝土 检验类别 南阳鹏泰建材有限公司 等 级 2017年01月25日 样品编号 2017年03月06日 规格型号 8块 样品状态 JG/T 266-2011《泡沫混凝土》 3. 强度 *经检验,送检样品的干密度、导热系数的检验。266-2011中 A03级的技术指标要求;强度等级的检验。266-2011中 C0.5级的技术指标要求。*					



电话: 010-51164723

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703DW001

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
	千密度/(kg/m³)	≤300 (容许误差+5%)		283		
2	导热系数/[W/(m·K)]	≤0.08		0.068 (平均温度: 25.00℃)		33.33
	强度/MPa	平均值	单块 最小值	平均值	单块 最小值	語語
		≥0.50	≥0.425	0.55	0.524	组织

(以下空白)

备注:(此处空白)

电话: 010-51164723 邮

邮编: 100024

砂港



说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): <u>dmtc2007@163.com</u>