



中国建筑材料工业技术监督研究中心
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Test Type

检验类别:

抽样检验

Client

受检单位:

北京东元中泰工贸有限公司

Sample Name

样品名称:

粉刷石膏 (底层)

中心编号 (No.): 201202AC231

TEST REPORT

检 验 报 告

(2009) 建材质监认字(24)号

2009003084M



存档



批准: 审核: 编制: 制: (盖章)

备注: (此处空白)

检验结论	* 经检验, 抽检样品的凝结时间、可操作时间、保水率、抗折强度、抗压强度、剪切粘结强度的检验结果符合标准 JC/T517-2004 中底层粉刷石膏的技术指标要求; 放射性(放射性比活度)符合标准 GB6566-2010 中 A 类装饰装修材料的技术指标要求, 产销与使用范围不受限制。* 签发日期: 2012 年 05 月 09 日 (检验测试章)		
检验项目	1. 凝结时间 2. 可操作时间 3. 保水率 4. 抗折强度 5. 抗压强度 6. 剪切粘结强度 7. 放射性(放射性比活度)		
检验依据	JC/T517-2004《粉刷石膏》 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
样品状态	粉状	抽样基数	5t
抽样日期	2012 年 02 月 16 日	抽样数量	20kg
抽样人	陈嘉宇 苏亮	规格型号	干粉型
抽样地点	企业成品库房	商 标	—
生产单位	北京东元中泰工贸有限公司	生产日期	2012 年 01 月
受检单位	北京东元中泰工贸有限公司	产品批号	—
产品名称	粉刷石膏(底层)	检验类别	抽样检验

第 1 页 共 2 页

中心编号(No.): 201202AC231

TEST REPORT

检验报告

20090030 (2009 年 12 月 24 日)

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心



检验报告

TEST REPORT

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

中心编号(No.): 201202AC231

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	凝结时间	初凝/min	180	合格
		终凝/h	7	合格
2	可操作时间/min	≥ 30	90	合格
3	保水率/%	≥ 75	90	合格
4	抗折强度/MPa	≥ 2.0	2.8	合格
5	抗压强度/MPa	≥ 4.0	5.6	合格
6	剪切粘结强度/MPa	≥ 0.3	0.4	合格
7	放射性 (放射性比活度)	内照射指数 (I _{ra}) ≤ 1.0	0.02	合格
		外照射指数 (I _r) ≤ 1.3	0.02	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉: 水=1: 0.40;
(2) 放射性 (放射性比活度) 试验分包。

说明 Notice

- 1、本报告无中心“检测测试章”和骑缝章无效。
This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。
This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议，应自收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。
Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。
The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹。
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

网址 (Web): <http://www.dmtc.org.cn/>

电子邮箱 (E-mail): sj13146197542@126.com