



150002283084

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201512AC004

DMTC

样品名称: 耐水腻子

Sample Name

受检单位: 北京圣邦布兰卡生物技术有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201512AC004

第 1 页 共 2 页

产品名称	耐水腻子	检验类别	抽样检验
受检单位	北京圣邦布兰卡生物技术有限公司	生产日期	—
生产单位	北京圣邦布兰卡生物技术有限公司	规格型号	干粉型
抽样地点	企业成品库房	商 标	圣邦布兰卡
抽 样 人	陈嘉宇 王明轩	等 级	—
抽样日期	2015 年 12 月 02 日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》 GB 18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》		
检验项目	1. 初期干燥抗裂性 (3h)      2. 粘结强度      3. 游离甲醛		
检验结论	*经检验, 抽检样品的初期干燥抗裂性 (3h)、粘结强度的检验结果符合标准 JG/T 298-2010 中耐水型 (N) 的技术指标要求; 游离甲醛的检验结果符合标准 GB 18582-2008 中水性墙面腻子的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)			

签发日期: 2016 年 01 月 13 日

(检验测试章)

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

### TEST REPORT

中心编号(No.): 201512AC004

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页						
序 号	检验项目		标准要求		检验结果	单项结论
1	初期干燥抗裂性 (3h)		耐水型 (N)	无裂纹	无裂纹	符合
2	粘结强度, MPa	标准状态		>0.50	0.76	合格
		浸水后		>0.30	0.58	合格
3	游离甲醛, mg/kg		水性墙 面腻子	≤100	未检出	合格
(以下空白)						
备注: 配比: 粉: 水=1.0: 0.40。						



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024