



150002283084

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号 (No.): 201603DW102

201603DW102

样品名称: 纤维素

Sample Name

委托单位: 北京艾派尔科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

150002283034

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603DW102

第 1 页 共 2 页

样品名称	纤维素	检验类别	委托检验
委托单位	北京艾派尔科技有限公司	商 标	—
生产单位	北京艾派尔科技有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2016 年 03 月 01 日	规格型号	—
样品数量	2kg	样品状态	粉状
检验依据	JC/T 2190-2013 《建筑干混砂浆用纤维素醚》		
检验项目	1. 外观 2. 细度 3. 干燥失重率 4. 硫酸盐灰分 5. 粘度 6. pH 值 7. 透光率 8. 凝胶温度 9. 保水率		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的外观、细度、干燥失重率、硫酸盐灰分、pH 值、透光率、凝胶温度的检验结果符合标准 JC/T 2190-2013 中纤维素醚 HPMC-F 的技术指标要求; 保水率的检验结果符合标准 JC/T 2190-2013 中纤维素醚改性干混砂浆 HPMC 类的技术指标要求; 粘度的检验结果见第 2 页。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2016 年 03 月 24 日 (检验测试章)</p>		
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Test Center of Building Materials Industry

CMA

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603DW102

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	外观	白色或黄色粉末, 无明显粗颗粒、杂质	白色粉末, 无明显粗颗粒、杂质	符合
2	细度/%	≤ 8.0	0.0	合格
3	干燥失重率/%	≤ 6.0	5.4	合格
4	硫酸盐灰分/%	≤ 2.5	2.4	合格
5	粘度/mPa·S	—	203215	—
6	pH 值	5.0~9.0	8.4	合格
7	透光率/%	≥ 80	85	合格
8	凝胶温度/℃	62.0~68.0	62.0~67.0	合格
9	保水率/%	纤维素醚改性干混砂浆 HPMC ≥ 90.0	99.6	合格

(以下空白)

备注: 保水率试验配比: 基准水泥 450g; 标准筛分砂 1350g; 水 290g; 纤维素醚 2.7g。

