



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201702AW265



Sample Name

委托单位: 河北昆鹏建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type



建筑材料工业于混砂浆产品质量整督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2283084(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201702AW265

第1页共3页

样品名称	接塑板	检验类别	委托检验					
委托单位	河北昆鹏建材有限公司	商标						
生产单位	河北昆鹏建材有限公司	等级	BW					
生产日期		样品编号						
来样日期	2017年02月27日	规格型号	1200mm×600mm×50mm					
样品数量	20块	样品状态	块水 30年10年					
检验依据	GB/T 10801.2-2002《绝热用拼塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》							
检验项目	1. 压缩强度 2. 异热系数 3. 燃烧性能等级 4. 表观密度							
检验结论	*经检验,送检样品的压GB/T 10801.2-2002 中 X150 的合标准 GB 8624-2012 中平板:技术指标要求:依据标准 GB/观密度的检验结果见第 2 页。	技术指标要求: 燃烧 快建筑材料 B ₁ (C) T 6343-2009 规定 * 签发日期: 201	急性能等级的检验结果系 级难燃材料(制品)的 可试验有法进行检验,表					
备注:(此外	修	12-12-12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	位置實施					

批

制: 苏.意



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201702AW265

第2页共3页

序号	检验项目			标准要求 (X150)	检验结果	单项 结论
	压缩强度,kPa			≥150	162	合格
132	导热系数, W/(m·K)			≤0.030	0.029(平均温度 25.00℃)	合格
	燃性等(数)	1-2-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-	燃烧增长速率指 数 0.4MJ, (W/s)	≤250	226	合格
			火焰横向蔓延未到 达试样长翼边缘,m	<试样边缘	< 试样边缘	符合
			600s 的总放热量, MJ	≤ 15	1112	合格
			60s 内焰尖高度, mm	150°E	109	合格
			60s 内燃烧滴落物 引燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象	无引燃滤纸 现象	符合
			氧指数值,%	≥30	超鏡	合格
	表观密度,kg/m³				31.0	韶

(以下空白)

备注:燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201702AW265

第3页共3页



说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address);北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话(Tel):(010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.en/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com