



# 检验报告

### TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW148

样品名称: 外墙柔性腻子

Sample Name

委托单位: 北京北泡鸿都保温工程有限公司

Client

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW148

第1页共2页

	10.). 201 110/11 140 P	ET A DIVE	ストラー			
样品名称	外墙柔性腻子 5000000000000000000000000000000000000	检验类别	委托检验			
委托单位	北京北泡灣都保温工程有限公司	商。标	路路路			
生产单位	北京北池湾都保温工程有限公司	等级				
生产日期	2014年09月20日	样品编号	路路			
来样日期	2014年10月16日	规格型号	40kg/袋			
样品数量	20kg 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	样品状态	粉状,无结块			
检验依据	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》					
检验项目	1. 耐水性 2. 粘结强度(标准状态) 3. 初期干燥抗裂性(单道施工厚度 < 1.5mm 的产品)					
检验结论	*经检验,送检样品的耐水性、影裂性(单道施工厚度 < 1.5mm 的产品)的中柔性(R)的技术指标要求。*	的检验结果符合标题结果符合标题 期: 2014年1	海JG/T 157-2009 月 05 日			
备注:(此处空旬)						
オナウウス	かれなりまかりまから	TAPPAGE	POTTOP			

批准:



### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW148

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 [柔性(R)]	检验结果	单项结论
語	耐水性 (96h)		表异常	无异常	
	粘结强度, MPa	标准状态	>0.60	0.70	多格品
湖沿	初期干燥抗裂性 (6h)	单道施工厚 度 ≤ 1.5mm 的产品	1mm 无裂纹	Imm 无裂纹	はなる

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.40。