



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW180

样品名称:	1961294	耐水腻子	27.742	424
				11 - 1

Sample Name

委托单位: 北京国盛天诚建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验 季托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Conter for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan 2012003084M (2012)建材质监认学(24年

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW180

第1页共2页

样品名称	耐水腻子。	检验类别	委托检验		
委托单位	北京国盛天诚建材有限公司	商标	大地		
生产单位	北京国盛天诚建材有限公司	等级	郭起		
生产日期	2014年06月20日	样品编号			
来样日期	2014年07月16日	规格型号	于粉型		
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块		
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》				
检验项目	1. 初期干燥抗裂性(3h)。2. 粘结强度				
检验结论	*经检验,送检样品的初期干燥符合标准 JG/T 298-2010 中耐水型(签发	N)的技术指标要求 日期: 2014年 0			
备注:(此处			lit i		

批准:

审核: 7434

编制:



位验单位 (国家)建筑材料了 Technical Maper water and Ex

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 筑材料工业技术监督研究中心 电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW180

第2页 共2页

序号	检验项目		标准要求 [耐水型(N)]	检验结果	单项结论
調	初期干燥抗裂性(3h)		无裂纹	无裂纹	特合。
52356 52356	粘结强度, MPa	标准状态	> 0.50	0.75	各个
		浸水后	>0.30	0.60	合格。

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.40。

电话: 010-51164723

邮编: 100024