

检验报告

TEST REPORT


中心编号(No.): 201406AW004


立月江江

样品名称:	聚合物抗裂砂浆	3
Sample Name	经经验的证据的证据	
委托单位: Client	北京拓艺盛业建筑材料有限公司	
检验类别:	委托检验	
Test Type	自然自然的 古典古典古典古典古典古典古典	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW004

第1页共2页

1 - 10 - 1		The state of the s	Section 1 (1994) Section 1 (1994)			
样品名称	聚合物抗裂砂浆	检验类别	委托检验			
委托单位	北京拓艺盛业建筑材料有限公司	商标				
生产单位	北京拓艺盛业建筑材料有限公司	等级	自動脈			
生产日期		样品编号				
来样日期	2014年06月06日	规格型号	干粉型			
样品数量	10kg	样品状态	粉状, 无结块			
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板: 原强度、耐水) 2. 柔韧性					
	经检验, 送检样品的拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板: 原强度、耐水)、 柔韧性的检验结果符合标准 JG 149-2003 中抹面胶浆的技术指标要求。					
检验结论	一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个					
	签发日	期: 2014年0 (检验》)	Linder Co.			

备注: (此处空白)

批准: (

审核: 7公叔

编 制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW004

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
	板)/MPa	耐水	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	€3.0	2.9	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m³。



电话: 010-51164723

邮编: 100024