



报

REPORT TEST

中心编号(No.): 201402AW145

样品名称:	砌筑粘结剂。		
Sample Name		7	
委托单位: Client	北京通达利建筑材料厂	だりませど	
检验类别:	委托检验	194	
Test Type	444444444444444444444444444444444444444		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402AW145

第1页共2页

170.): 201402AW143		ロイエサロイナン	第10 共20	
样品名称	砌筑粘结剂	检验类别	委托检验	
委托单位	北京通达利建筑材料厂	商。标	耐力平	
生产单位	北京通达利建筑材料厂	等级		
生产日期		样品编号	認題	
来样日期	2014年02月12日	规格型号	于粉型	
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块	
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》			
检验项目	1. 保水率 2. 28d 抗压强度			
检验结论	*经检验,送检样品的保水率、28d 抗压强度的检验结果符合标准GB/T 25181-2010 中干混砌筑砂浆-普通砌筑砂浆 M10 的技术指标要求。 * 签发日期: 2014 年 04 月 18 日			
認識	語報報報	(检验测		
机工人工证	HI ADY ADY TADY AN	HT COT WAY	社の大学	

备注: (此处空白)

制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402AW145 第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (干混砌筑砂 浆-普通砌筑砂 浆 M10)	检验结果	单项结论
	保水率/%	>88	92	合格
2	28d 抗压强度/MPa	>10.0	11,0	合格
THE	PURE PLACE	CONTENTS		

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.13。