



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW185

样品名称:		泡沫混凝土	胡蛇	HAR
OYAAYX	ナウナイナロナ	TOUTHUT	101101	ACH

Sample Name

委托单位: 北京先锋远大建设工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type



建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





150002283084

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW185

第1页共2页

1 0 210 3 (1		T.A. I ETP AL IN	为1火六4火		
样品名称	泡沫混凝土	检验类别	委托检验		
委托单位	北京先锋远大建设工程有限公司	商标			
生产单位	北京先锋远大建设工程有限公司	等级	A05 级		
生产日期		样品编号	認能認		
来样日期	2015年11月25日	规格型号			
样品数量	海路路路	样品状态	块状,外观完好		
检验依据	JG/T 266-2011《泡沫混凝土》				
检验项目	1. 千密度 2. 导热系数 3. 强度 3.				
检验结论	*经检验,送检样品的干密度、导热系数的检验结果符合标准 JG/T 266-2011 中干密度等级 A05 级的技术指标要求;强度的检验结果符合标准 JG/T 266-2011 中强度等级 C1 级的技术指标要求。* 签发日期: 2015 年 12 月 07 日 (检验测试章)				

备注:(此处空台)

批准: 4

审核: 光和

编制:

SALE



(国家)建筑岭单位北京,北京市朝阳区管庄中国建材院内北村

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW185

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
	千密度 (kg/m³)		≤500 (A05 级)	492	200 AB CE
2	2		≤0.12(A05级)	0.10(平均温 度: 25.00℃)	品格品
	强度/MPa (强度等	每组平均值	≥1:00	1.00	50000000000000000000000000000000000000
级 CD级)	单块最小值	≥0.850	0.920	全个	

(以下空白)

备注:(此处空白)