

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW123

过的对话式

样品名称:	泡沫混凝土	
Sample Name		1
委托单位: Client	北京市焕峰建筑工程有限公司	
检验类别: Test Type	委托检验	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW123

第1页共2页

	(0.). <u>2011001111123</u>	The state of the s	William I Design A Million of America				
样品名称	泡沫混凝土	检验类别	委托检验				
委托单位	北京市煐峰建筑工程有限公司	商标					
生产单位	北京市焕峰建筑工程有限公司	等级	A06				
生产日期		样品编号					
来样日期	2014年06月06日	规格型号					
样品数量	1组	样品状态	块状, 外观完好				
检验依据	JG/T 266-2011《泡沫混凝土》						
检验项目	1. 干密度 2. 导热系数 3. 强度						
检验结论	*经检验,送检样品的干密度、导热系数的检验结果符合标准 JG/T 266-2011 中干密度等级 A06 级的技术指标要求;强度的检验结果符合标准 JG/T 266-2011 中强度等级 C2 级的技术指标要求。* 签发日期: 2014 年 06 月 16 日						
		True T	验测试章》				

备注:(此处空白)

准:





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW123

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求		检验项目标准要求检验结果		结果	单项 结论
1	干密度/ (kg/m³)	≤600 (A06级)		600		合格	
2	导热系数/ [W/(m·k)]	≤0.14 (A06级)		0.14 (平均温度 25.00℃)		合格	
3	强度/MPa (强度等级 C2 级)	毎组 平均值	单块 最小值	毎组 平均値	单块 最小值	合格	
		≥ 2.00	≥ 1.700	2.60	2.200		

(以下空白)

备注: (此处空白)

电话: 010-51164723