

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW104

样品名称:	10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+1
Sample Name	
委托单位:	张家口市桥东区京北保温材料加工厂
检验类别:	委托检验
Test Type	たけられ よっと よりん ようしょ ひんよう しょとらん だいり

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW104

第1页共3页

样品名称	挤塑板	检验类别	委托检验				
委托单位	张家口市桥东区京北保温材料 加工厂	商标	語語語				
生产单位	张家口市桥东区京北保温材料加工厂	等级	B _I 级				
生产日期		样品编号	語語語				
来样日期	2014年04月01日	规格型号	1200mm × 600mm × 50mm				
样品数量	20.块	样品状态	块状, 外观完好				
检验依据	GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T 10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》						
检验项目	1. 压缩强度 2. 导热系数 3. 尺寸稳定性 4. 燃烧性能 5. 表观密度						
認認	*经检验,送检样品的压缩强符合标准 GB/T 10801.2-2002 中 2	度、导热系数	、尺寸稳定性的检验结果				

备注: (此处空白)

批准:老女子

审核:

张如

编制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW104

第2页共3页

序号	检验项目			标准要求 (X200)	检验结果	单项 结论
記	压缩强度,kPa			≥200	210	合格
2	导热系数, W/(m·K)			≤ 0.030	0.030(平均温度 25.00℃)	合格
3	尺寸稳定性,% (70℃±2℃下,48h)			<2.0	0.87	合格
	燃性(级	能 B _i	燃烧增长速率指 数,(W/s)	€250	224	合格
超過			火焰横向蔓延未到 达试样长翼边缘, m	<试样边缘	<试样边缘	合格
			600s 的总放热量, MJ	≤15	12.2	合格
認			60s 内焰尖高度, mm	≤150	126	合格
語			60s 内燃烧滴落物 引燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象	无引燃滤纸 现象	合格
認		SE S	氧指数值,%	>30		合格
5	表观密度,kg/m³				32	器

备注:燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。



电话: 010-51164723

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW104

第3页共3页

样品名称 挤塑板 (样品照片) 备注: (此处空白)

