

201200308AM

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW356

样品名称: B型干拌复合轻集料

Sample Name

委托单位: 北京绿港中维建材有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2012008084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW356

第1页共2页

	依据标准 GB/T 20473-2006 规定的试验方法进行检验,送检样品的干密度、抗压强度、导热系数的检验结果达到 [2BJ]-1 中干拌复合轻集料混凝土垫层 B型 (用于楼面或屋面垫层)的技术指标要求。 签发日期: 2015 年 04 月 07 日 (检验测试章)				
检验结论					
检验项目	1. 子密度 1. 2. 私庭强度 1. 3. 导热系数 1. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.				
检验依据	GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》 12BJ1-1《工程做法》				
样品数量	100kg	样品状态	颗粒与干粉料的 混合物, 无结块		
来样日期	2015年02月28日	规格型号			
生产日期	2015年02月13日	样品编号			
生产单位	北京绿港中维建材有限公司	等。级			
委托单位	北京绿港中维建树有限公司	品達な料	路路路		
样品名称	B型于样复合轻集料	检验类别	李丰检验255		

备注:(此处空白)

批准:如

审核:

松村

编制:

3000

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW356

第2页共2页

2648	检验项目	标准要求 [干拌复合轻集料混凝 土垫层 B型 (用于楼面 或屋面垫层)	检验结果	单项结论
語	千密度/(kg/m³)	\$850	820	含格工
認	抗压强度/MPa	3.0 3.0 3.0		
	导热系数/[W/(m·K)]	€0.25	0.22(平均温度: 25,00°C)	

(以下空白)

备注: 配比: 料:水=1:0.80。