



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW355

样品名称: 发泡混凝土板

Sample Name

委托单位: 益阳欧普诺建材有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2012003084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW355

中心细节(1	(0.): 201302AW355	インサセズと	第1页 共2页			
样品名称	发泡混凝土板	检验类别	类能验验			
委托单位	益阳欧普诺建材有限公司	商标				
生产单位	益阳欧普诺建材有限公司	等级	認認經			
生产日期		样品编号	海路路			
来样日期	2015年02月27日	规格型号	600 mm×300 mm			
样品数量		样品状态	板法, 外观完好			
检验依据	JC/T 1062-2007《泡沫混凝土砌块》					
检验项目	1. 开表观密度 2. 异热系数 3. 立方体抗压强度					
检验结论	*经检验,送检样品的干表观密度、导热系数的检验结果符合标准 JC/T 1062-2007 中 B03 级的技术指标要求;立方体抗压强度的检验结果符合标准 JC/T 1062-2007 中 A1.0 级的技术指标要求。* 签发日期: 2015 年 04 月 20 日 (检验测试章)					
224	संध्यस्थान	agent.				

批准:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723 邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW355

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
	于表观密度/ (kg/m³)	≤330 (B03 级)	330	合格品
	景热系数(于恋) [W/(m⋅K)]	≤0.08 (B03 級)	0.08 (平均温度: 25.00°G)	
	立方体抗压强度/MPa	平均值 最小值	平均值 最小值	
	(A1.0%)	≥1.0 ≥0.8	1.1 0.9	

(以下空白)

备注: (此处空白)

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼