





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201208AW030

样品名称:	泡沫水泥保温板
Sample Name	
委托单位: Client	北京京卫宏远工贸有限公司
检验类别: Test Type	1000

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201208AW030

第1页共2页

TOTAL DESIGNATION OF THE PARTY	Control of the second s	CALL PROPERTY OF THE PARTY OF T				
样品名称	沧沫水泥保温板	检验类别	委托检验			
委托单位	北京京卫宏选工贸有限公司	商标	京卫宏选			
生产单位	北京京卫宏远工贸有限公司	样品状态	块状			
生产日期	是指引起的語	生产批号	打場和			
来样日期	2012年 08月 10日	样品编号	HARESTEP .			
样品数量	20块	规格型号				
检验依据	JC/T 1062-2007《泡沫混凝土砌块》 JG 149-2003《膨胀聚萃板薄抹灰外墙外保温系统》 JC/T 647-2005《泡沫玻璃绝热制品》 GB 8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》					
检验项目	1. 干表观密度 2. 导热系数 5. 垂直于城面方向的抗粒程度	3. 抗压强度 6. 燃烧性能	4. 体积吸水率			
检验结论	*经检验,送检样品的干表现 JC/T 1062-2007 中 B03 级的技术 GB 8624-1997 中 A 级的技术指标; 方向的抗拉强度的检验结果见第 2	指标;燃烧性能的 抗压强度, 体积级	企验结果符合标准 永幸、垂直于板面 10月=08日			

备注: 委托方要求使用 GB 8624-1997。

核: 于变 批准:

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201208AW030

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求	检验结果		单项 结论
1	于表现密度/ (kg/m³)		≤330 (B03級)	190		合格
2			≤0.08 (B03級)	0.0 (平均温度)55 : 25,00℃)	合格
3.	立方体抗压强度/MPa			平均值	单组 最小值	
				0.36	0.32	
4	体积吸水率(浸水 2h)/%			9.8		
5	垂直于板面方向的 抗拉强度/MPa			0.10		
6 9 6	燃烧	温升/C	€ 50			合格
	性能 (A 级)	质量损失率/%	€50			合格
		特续燃烧时间/s	€20	2635		合格

(以下空白)

备注: (1) 抗压强度试验依据 JC/T 1062-2007 进行检测:

- (2)垂直于板面方向的抗拉强度试验依据 JG 149-2003 进行检测:
- (3) 体积吸水率试验依据 JC/T 647-2005 进行检测。

说 明 Notice

- 本报告无中心"检验测试章"和崭维章无效。
 This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告尤"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if crased, altered or copied partially.
- 对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期恕不 交理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告采用防伪纸张、复印后应带有网络底纹。
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beiling 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话(Tel)。(010) 51164723 - 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

网址: (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): sj13146197542@126.com

