



2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408DW002

DMTC

样品名称: 聚合树脂胶粉

Sample Name

委托单位: 北京华金盛科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

C2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408DW002

第 1 页 共 2 页

样品名称	聚合树脂胶粉	检验类别	委托检验
委托单位	北京华金盛科技有限公司	商 标	华金盛
生产单位	北京华金盛科技有限公司	等 级	A
生产日期	2014 年 05 月 20 日	样品编号	2014-5-20-1
来样日期	2014 年 08 月 07 日	规格型号	HJS-02
样品数量	2kg	样品状态	粉状
检验依据	JC/T 2189-2013 《建筑干混砂浆用可再分散乳胶粉》		
检验项目	1.拉伸粘结强度比(与混凝土板) 2.拉伸粘结强度(与模塑聚苯板)		
检验结论	<p>*经检验,送检样品的拉伸粘结强度比(与混凝土板)、拉伸粘结强度(与模塑聚苯板)的检验结果符合标准 JC/T 2189-2013 中可再分散乳胶粉改性干混砂浆的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2014 年 09 月 01 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408DW002

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (可再分散乳胶粉 改性干混砂浆)	检验结果	单项结论
1	拉伸粘结强度比（与混凝土板）/%	原强度	≥140	210	合格
		耐水	≥120	159	合格
		耐冻融	≥120	147	合格
2	拉伸粘结强度（与模塑聚苯板）/MPa	原强度	≥0.10，且聚苯板破坏	0.11，破坏界面在聚苯板上	合格
		耐水	≥0.10，且聚苯板破坏	0.10，破坏界面在聚苯板上	合格
		耐冻融	≥0.10，且聚苯板破坏	0.10，破坏界面在聚苯板上	合格
(以下空白)					
备注：(1) 砂浆配比为基准水泥：标准筛分砂：水：可再分散乳胶粉=1.0：3.0：0.40：0.10； (2) 聚苯板规格：EPS 板 18kg/m ³ 。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry