

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW176

样品名称:	超距	经起	抗裂砂岩	是是是	提出	品品
Sample Name		5225E		短船	品社	路路
中世界	27.50	12467	242	HARLY H	427	444

委托单位: 北京普莱斯德新型保温建材有限公司

Client

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2012003084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT


中心编号(No). 201503AW176

丁でまって	10.7: 201303AW176	まってまり	贝共2贝			
样品名称	抗裂砂浆	检验类别	委托检验			
委托单位	北京普莱斯德新型保温建材有限公司	商标	普莱斯德			
生产单位	北京普莱斯德新型保温建材有限公司	等级				
生产日期		样品编号	35000000000000000000000000000000000000			
来样日期	2015年03月05日	规格型号	年粉型00			
样品数量	Tokg Tok Bank Bank Bank	样品状态	粉状, 无结块			
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板:原强度、耐水) 2. 柔韧性					
	*经检验,送检样品的拉伸粘接强度 柔韧性的检验结果符合标准JG149-2003	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE				
检验结论						
	签发日期: 2015 年 04 月 15 日 (检验测试章)					
备注:(业分	SELECT POST POST POST POST POST POST POST POS	TO DE MAN				

亩注:(此处空白

批 准:

制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW176

第2页共2页

序号	检验工		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论	
1 (与膨)	拉伸粘接强度(与膨胀聚苯	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格	
	板)/MPa	北京	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	含格	
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	€3.0	2.9	合格	

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m³。