



REPORT TEST

中心编号(No.): 201602AW112

样品名称:

耐水腻子粉

Sample Name

委托单位: 北京美辰伟业新型建材有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW112

十,0,3年 2(1	No.): 201602AW112	101700	第1页共2页		
样品名称	对水赋子的 1000000000000000000000000000000000000	检验类别	委托检验		
委托单位	北京美辰伟业新型建材有限公司	商。标			
生产单位	北京美辰伟业新型建材有限公司	等级	THE SERVE		
生产日期		样品编号	語記記		
来样日期	2016年02月01日	规格型号	子 公 是 经 子		
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》				
检验项目	1. 初期干燥抗裂性 (3h) 2. 粘结强度				
	经检验,送检样品的初期干燥抗裂性(3h)、粘结强度的检验结果符合标准JG/T 298-2010 中耐水型(N)的技术指标要求。				
检验结论					
超超	签发日期: 2016年 03 月 08 日				
1942	ウヤス・ラヤス・ラヤス・ラマス・ラマス・ラマス・ラマス・ラマス・ラマス・ラマス・ラマス・ラマス・ラマ				
备注:(此处	※サイクト生やもよりもよりも	A D TE ME	大の人人学でお様		

批准: 4

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW112

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 [耐水型(N)]	检验结果	单项结论
	初期干燥抗裂性 (3h)		无	无裂纹	
2	粘结强度, MPa	标准状态	>0.50	0.74	200 A
		浸水后	>0.30	0.59	30000000000000000000000000000000000000

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉: 水=1.0: 0.40:

(2) pH 值=10。