



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW206

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW206 第1页共2页 样品名称 轻集料混凝土空心砌块 检验类别 委托检验 委托单位 北京铭剑创业装饰材料有限公司 商 标 生产单位 北京铭剑创业装饰材料有限公司 等 级 MU5.0 生产日期 样品编号 规格型号 来样日期 | 2016年02月25日 400mm×200mm×200mm 样品数量 1组 样品状态 块状, 外观完好 检验依据 GB/T 15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》 检验项目 1. 密度等级 2. 抗压强度 *经检验,送检样品的密度等级的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中密度等級 1000 级的技术指标要求; 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中强度等级 MU5.0 的技术指标要求。* 检验结论 签发日期: 2016年03月03日 (检验测试章) 备注:(此处空白)

审核: 74% 制: 批 准:

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW206

第2页共2页

#1045000H	有苦和蘑菇的 医切除性细胞 医乳			75-27 77-27		
序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
	密度等级/ (kg/m³) (密度等级 1000 级)	≥910, ≤1000		1000		合格
2	抗压强度/MPa (强度等级 MU5.0)	平均值	最小值	平均值	最小值	語語
		≥5.0	≥4.0	5.2	4.8	合格

(以下空白)

备注:(此处空白)