

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201412AC156

样品名称:

瓷砖粘接剂

Sample Name

受检单位:

吉林卓居装饰材料有限公司

Client

检验类别:

型式检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2012003084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201412AC156

第1页共2页

ALL PARTY OF THE P		THE SALL STATE OF THE SALL STATE	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		
产品名称	密砖料接利 中国中国	检验类别	型式检验		
受检单位	吉林卓居装饰材料有限公司	生产日期	2014年11月		
生产单位	吉林卓居装饰材料有限公司	规格型号	于粉型 00000		
抽样地点	企业成品库房	商品标	282265		
抽样人	手明轩 公苏亮 2000年10	等级			
抽样日期	2014年12月16日	抽样数量	20kg		
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	3139239234		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》				
检验项目	1. 拉伸胶粘原强度 2. 浸水后的拉伸胶粘强度 3. 热老化后的拉伸胶粘强度 4. 冻融循环后的拉伸胶粘强度 5. 晾置时间, 20min 拉伸胶粘强度				
检验结论	*经检验,抽检样品的拉伸胶粘原强度、浸水后的拉伸胶粘强度、热 老化后的拉伸胶粘强度、冻融循环后的拉伸胶粘强度、晾置时间,20min 拉伸胶粘强度的检验结果符合标准 JC/T 547-2005 中普通型胶粘剂 (C1) 的技术指标要求。*				
エクセナチ	签发日期: 2015 年 03 月 08 日 (检验测试章)				
によりという	HE TO PIT POT FOR FOR	AUTAGE			

备注: (此处空日

准: 批



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201412AC156

第2页共2页

序号	检验项目	[普通型胶粘剂 (C1)]	检验结果	单项结论
	拉伸胶粘原强度/MPa	≥0.5	0.9	合格
2	漫水后的 拉伸胶粘强度/MPa	>0.5	0.5	6 合格
3	热老化后的 拉伸胶粘强度/MPa	/≥0.5	0.6	合格
4	冻融循环后的 拉伸胶粘强度/MPa	>0.5	0.5	合格
55	晾置时间,20min 拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	0.8	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=4: 1。



电话: 010-51164723