



检验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510AC145

样品名称:

耐水腻子粉

Sample Name

受检单位:

北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂

Client

检验类别:

抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510AC145

第1页共2页

检验结论	签发日期: 2015年12月07日					
	*经检验,抽检样品的初期干燥。符合标准JG/T298-2010中耐水型(N			ならまっ		
检验项目	1. 初期手燥抗裂性 (3h) 2. 粘结强度					
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》					
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	35255	石		
抽样日期	2015年10月15日	抽样数量	20kg	7		
抽样人	陈嘉宇。正明轩中上十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	等。级	优等品 0	To Part		
抽样地点	企业成品库房	商品标	勒诚了。	3		
生产单位	北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂	规格型号	20世界	R		
受检单位	北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂	生产日期	战。结战	d,		
产品名称	一对水腻子粉 中午了一个十五个十五	检验类别	抽样检验	H		

批 准: 4

审核: 北州

编制: 公、

81.21

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510AC145

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 [耐水型 (N)]	检验结果	单项结论
認	初期干燥抗裂性 (3h)		无製鉄	元裂纹	
	粘结强度, MPa	标准状态	>0.50	0.76	品给
		浸水后	>0.30	0.55	記載記

备注:配比:粉:水=1.0:0.40。