

存档



2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AC279



样品名称: 耐水腻子粉

Sample Name

受检单位: 北京恒鑫腾达建筑材料中心

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AC279

第 1 页 共 2 页

产品名称	耐水腻子粉	检验类别	抽样检验
受检单位	北京恒鑫腾达建筑材料中心	生产日期	2014 年 03 月
生产单位	北京恒鑫腾达建筑材料中心	规格型号	干粉型
抽样地点	企业成品库房	商 标	恒鑫
抽 样 人	王明轩 苏亮	等 级	—
抽样日期	2014 年 04 月 28 日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》		
检验项目	1. 初期干燥抗裂性(3h) 2. 粘结强度 3. 放射性(放射性比活度)		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的初期干燥抗裂性(3h)、粘结强度的检验结果符合标准 JG/T 298-2010 中耐水型(N)的技术指标要求; 放射性(放射性比活度)的检验结果符合标准 GB6566-2010 中 A 类装饰装修材料的技术指标要求, 产销与使用范围不受限制。*</p> <p>签发日期: 2014 年 06 月 16 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AC279

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求		检验结果	单项结论
1	初期干燥抗裂性（3h）		耐水型 (N)	无裂纹	无裂纹	合格
2	粘结强度， MPa	标准状态		> 0.50	0.72	合格
		浸水后		> 0.30	0.56	合格
3	放射性 （放射性比活度）		A 类	内照射指数 （ $I_{Ra}$ ） $\leq 1.0$	0.0	合格
				外照射指数 （ $I_{\gamma}$ ） $\leq 1.3$	0.1	合格
(以下空白)						

