



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW207

Sample Name

委托单位: 北京铭剑创业装饰材料有限公司

Client

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan





10293194 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW207

第1页共2页

计算机 计算机 计图片			
样品名称	轻集料混凝土空心砌块	检验类别	委托检验
委托单位	北京铭剑创业装饰材料有限公司	商标	
生产单位	北京铭剑创业装饰材料有限公司	等级	MU3.5
生产日期		样品编号	
来样日期	2016年02月25日	规格型号	400mm×200mm×250mm
样品数量	1组 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	样品状态	块状, 外观完好
1274440			

15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》

检验项目 1. 密度等级

2. 抗压强度

经检验, 送检样品的密度等级的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中密度等级 800 级的技术指标要求: 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中强度等级 MU3.5 的技术指标要求。

检验结论

签发日期: 2016年03月03日

(检验测试章)

备注:(此处空句)

批准:

审 核:

2脸单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723 邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW207

第2页共2页

序号	序号 检验项目		标准要求		检验结果		CHE
	密度等级/ (kg/m³) (密度等级 800 级)	≥710,	≤800	800		合格	+
2	抗压强度/MPa (强度等级 MU3.5)	平均值	最小值	平均值	最小值	2000年 2000年	
		≥3.5	≥2.8	3.5	3.4		1

(以下空白)

备注:(此处空台)

[上技术监督研究中心

