



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201306AW008

样品名称:	聚合物抗裂砂浆			
Sample Name				
委托单位: Client	青岛顺兴达建材有限公司			
检验类别:	委托检验			
Test Type		75-4		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2012003084M 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(]	No.): 201306AW008	第1	页 共2页			
样品名称	聚合物抗裂砂浆	检验类别	LET ALTER VIEW			
委托单位	青岛顺兴达建材有限公司	商标				
生产单位	青岛顺兴达建材有限公司	等级	1997			
生产日期	特性和特殊	样品编号	4676			
来样日期	2013年06月11日	规格型号	干粉型			
样品数量	10kg	样品状态	粉状,无结块			
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 2. 柔韧性 3. 可操作时间					
检验结论	*经检验,送检样品所检项目检验结果符合标准 JG 149-2003 中抹面胶浆的技术指标要求。* 签发日期: 2013 年 07 月 18-日					
备注: (此处空白) 检验测试章			TAP			

批准:

审核: 天英和

编制:



检验单位地址;北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮編: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201306AW008

第2页共2页

序号	检验项		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) /MPa	原强度	≥0,10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.13, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
		耐水	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
		耐冻融	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	≤3.0	2.9	合格
3	可操作时间/h		1.5 ~ 4.0	2.0	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m³。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723