



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AC208

样品名称: 挤塑板
Sample Name

受检单位: 北京长盛佳新型建材有限公司
Client

检验类别: 抽样检验

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



Test Type



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AC208

第1页共2页

The second second			27 1 20 77 4 10						
产品名称	「林塑板」といっていっている	检验类别	抽样检验						
受检单位	北京长盛佳新型建材有限公司	生产日期	Personal Per						
生产单位	北京长盛佳新型建材有限公司	规格型号	1200mm×600mm×80mm						
抽样地点	企业成品库房	商标	STORY TO THE						
抽样人	陈嘉宇 谷冰莹	等级	B <sub>2</sub> 级						
抽样日期	2016年05月18日	抽样数量	10.块了000~200						
样品状态	块状, 外观完好	抽样基数	30m <sup>3</sup>						
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心								
检验依据	GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 (XPS)》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T 10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》								
检验项目	1. 压缩强度 2. 导热系数 3. 燃烧性能等级 4. 表观密度								
检验结论	*经检验,抽检样品的压缩强度、导热系数的检验结果符合标为GB/T 10801.2-2002 中 X150 的技术指标要求; 燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B2 (E) 级可燃材料 (制品) 的技术指标要求; 依据标准 GB/T 10801.1-2002 规定的试验方法进行检验,表现密度的检验结果见第 2 页。*								
	签发日期: 2016年05月30日								
	下中国人工中国人工中国人工中国人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工								
备注:(此			SSE IN IN-1911 A 10- VINCE						

核: 中东部编 制:

#### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AC208

1000							
序号	挺	检验项目		标准要求		检验结果	单项结论
	压缩强度,kPa 导热系数,W/(m·K)			X150	≥150	162	合格
3					≤0.030	0.028(平均温 度: 25.00°C)	合格
	燃烧性能	E 级	20s 内的焰尖高度, mm	€150		137	合格
	等级 (B <sub>2</sub>		20s 内燃烧滴落物引 燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象		走引燃滤纸 现象	符合
	级)	氧指数值,%		≥26		27.3	合格
44	表观密度,kg/m³			語		30.0	是

(以下空白)

备注:燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价 该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

建筑材料工业技术监督研究中心

#### 说明

#### Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
  This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
  This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之目起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
  - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
  - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
  This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

网址 (Web): http://www.dmtc.org.en/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com

