





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC358G1

样品名称:	砌筑砂浆	1.砂浆		
Sample Name		4		
受检单位: Client	北京博奧宏达科贸有限责任公司	0-6-15-9-0		
检验类别:	抽样检验	The state of the s		
Test Type				

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



多种种种种



2012003084M (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC358G1

第1页 共2页

1 -1-10 3/	NO.J: 201303AC338G1		第1贝共2贝			
产品名称	砌筑砂浆	检验类别	抽样检验			
受检单位	北京博奥宏达科贸有限责任公司	生产日期	2013年02月			
生产单位	北京博奧宏达科贸有限责任公司	规格型号	干粉型			
抽样地点	企业成品库房	商标	宏奥			
抽样人	王明轩 苏亮	等级	M5			
抽样日期	2013年03月29日	抽样数量	20kg			
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	5t			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG/T 230-2007《预拌砂浆》 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》					
检验项目	1. 强度等级 2. 保水性 3. 放射性(放射性比活度)					
检验结论	*经检验,抽检样品的强度等级、保水性的检验结果符合标准 JG/T 230-2007 中 M5 干混砌筑砂浆的技术指标要求;放射性(放射性比活度)的检验结果符合标准 GB 6566-2010 中 A 类装饰装修材料的技术指标要求,产销与使用范围不受限制。*					
17977	162266129612961	TADO E	金验测试章)			

备注: (此处空白)

批 准:

检验单位

地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC358G1

第2页共2页

		20 - 27 77 27			
序号	检验项目	标准要求		检验结果	单项结论
掘	强度等级/MPa	M5	M5.	8.2	合格
2	保水性/%	- 干混砌 筑砂浆	≥88	89	合格
	放射性	A类	内照射指数 (I _{Ra}) ≤1.0	0.1	合格
	(放射性比活度)	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	外照射指数 (Iy)≤1.3	0.2	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.13。