

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW122

过的对话后

样品名称:	焦渣混凝土		
Sample Name			
委托单位: Client	北京市十八里店混凝土有限责任公司		
检验类别: Test Type	委托检验		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质脱认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW122

第1页共2页

样品名称 委托单位	焦渣混凝土 北京市十八里店混凝土有限责任公司 北京市十八里店混凝土有限责任公司	检验类别 商 标	委托检验		
		商标			
TAUTA	北京市十八里店混凝土有限责任公司				
生产单位		等级	はおは最		
生产日期		样品编号			
来样日期	2014年06月06日	规格型号	100mm × 100mm × 100mm		
样品数量	120 120 120 120 120 120 120 120 120 120	样品状态	块状, 外观完好		
检验依据	GB/T 50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》				
检验项目	1. 抗压强度 2. 干密度				
检验结论	*依据标准 GB/T 50081-2002、GB/T 20473-2006 规定的试验方法进行检验, 抗压强度、干密度的检验结果见第 2 页。* 签发日期: 2014 年 06 月 16 日				
备注: (此》	备注:(此处空白)				

批准: (

审核: 7400

编制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW122

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
	抗压强度, MPa		10	
2	千密度,kg/m³	超過超	1388	

(以下空白)

备注: (1) 抗压强度依据标准 GB/T 50081-2002 规定的试验方法进行检验;

(2) 干密度依据标准 GB/T 20473-2006 规定的试验方法进行检验。