



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW273

样品名称: KF 憎水膨珠砂浆

Sample Name

委托单位: 涿州鑫益海建筑材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW273		第	1页共2页			
样品名称	KF 憎水膨珠砂浆	检验类别	委托检验			
委托单位	涿州鑫益海建筑材料有限公司	商标	的記述			
生产单位	涿州鑫益海建筑材料有限公司	等级				
生产日期	<b>新語報報報</b>	样品编号				
来样日期	2016年01月30日	规格型号	经建筑器			
样品数量	100kg	样品状态	颗粒与干粉料的 混合物,无结块			
检验依据	JG/T 283-2010《膨胀玻化微珠轻质砂浆》					
检验项目	1. 干表观密度 2. 导热系数 3. 抗压强度 4. 燃烧性能					
检验结论	签发日期: 2016年03月20日					
备注:(此处	(此处室台)					
是有性不多。 1000年的1000年的1000年的1000年的1000年的1000年的1000年的1000年的1000年的1000年的1000年的1000年的1000年的1000年的1000年的1000年的1000年的1000年的1000年的100年的1000						

批准:多如分章相

7/407

编制: 34、土土、

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW273

第2页共2页

THE RESERVE AND ADDRESS.	CARROLL SERVICE STREET, STREET	The state of the s		
序号	检验项目	标准要求 (保温隔热型 膨胀玻化微珠 轻质砂浆)	检验结果	单项结论
	干表观密度/(kg/m³)	€300	294	合格
2	导热系数/[W/(m·K)]	≤0.070	0.069(平均温 度 25.00°C)	合格
3	抗压强度(墙体用)/MPa	≥0.20	0.40	合格
4	燃烧性能	不得低于 A2 级	Al 级	合格
HELD TO	A THE THE THE THE THE	以下会合)	A STATE BALL IN SERVICE	

(以下空白

**备注:** (1) 配比: 料:水=1:0.85;

(2) 燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作 为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

金验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话。010-51164723

邮编: 100024