



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC357

样品名称: 锚栓
Sample Name

受检单位: 北京京卫宏远工贸有限公司
Client

检验类别: 抽样检验
Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC357

第1页共2页

产品名称	場をクテーク 15 012501	检验类别	抽样检验			
受检单位	北京京卫宏远工贸有限公司	产品批号	和提供的			
生产单位	北京京卫宏远工贸有限公司	生产日期	经理例如			
抽样地点	企业成品库房	商品标品	京卫宏选			
抽样人	陈嘉宇 苏亮	规格型号	经的研究			
抽样日期	2012年02月28日	抽样数量	20个			
样品状态	有款 一方。大方之人	抽样基数	10000 企			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 单个锚检对系统传热增加值 2. 单个锚栓抗拉承载力标准值					
检验结论	*经检验,抽检样品所检项 的技术指标要求。*					
		签发日期: 2012	年 03 月 19 日 企验测试章)			

备注: (此处空台)

王实和、编制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC357

第2页共2页

The state of the s	序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
	i I	单个锚栓对系统传热 增加值/W/(m²·K)	≤0.004	0.004	2 C & A & C & C & C & C & C & C & C & C &
1	2	单个锚栓抗拉承载力 标准值/kN	>0.30	0.99	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(以下空白)

备注: (1) 单个锚检对系统传热增加值平均温度; 25.00°C;

(2) 基材 C25 混凝土, 有效锚固深度 50mm。



说 明 Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if crased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期恕不 受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): si13146197542@126.com