



报告 验

TEST REPORT

中心编号(No.): 201707AW162

新新级外站是

样品名称:	天然石粉 计记录
Sample Name	
委托单位:	涿州市星石技术开发有限公司
Client	
检验类别:	全年的一个大学的一个
Test Type	2236226226226226226

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







150002283084(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201707AW162

第1页共2页

11-0-24-5/4	10.7. 201707AW 102	LO LI AOTA	一大大火大大火工 是			
样品名称	天然石粉 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	检验类别	委托检验			
委托单位	涿州市星石技术开发有限公司	商。标				
生产单位	涿州市星石技术开发有限公司	等级	优等品 人			
生产日期	2017年07月01日	样品编号				
来样日期	2017年07月18日	规格型号	XS-001			
样品数量	10kg 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	样品状态	多是是我			
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用赋子》					
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 干燥时间 (表干) 4. 初期干燥抗裂性 (3h) 5. 耐水性 6. 粘结强度					
经检验,送检样品的容器中状态、施工性、干燥时间(表干)、利用干燥抗裂性(3h)、耐水性、粘结强度的检验结果符合标准JG/T298-2010中耐水型(N)的技术指标要求。 检验结论 签发日期: 2017年 07月 30日 (检验测试章)						
备注:(此处						

批准罗州和2軍

核: 7500

编制: 苏.亮

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201707AW162

第2页 共2页

序号	检验项目		标准要求 [耐水型(N)]	检验结果	单项结论
語	容器中状态		无结块、均匀	无结块、均匀	持合品
2	100 miles		刮涂无障碍	刮涂无障碍	符合
	干燥时间 (表干)/h	单道施工 厚度≪2mm	≤ 2	1.5	合格
	初期于燥抗裂性 (3h)		无裂纹	无裂纹	2
5	2000年本時2002年		48h 无起泡、开 裂及明显掉粉	48h 无起泡、 开裂及掉粉	2000年
	粘结强度, MPa	标准状态	>0.50	0.72	合格
		浸水后	>0.30	0.53	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉: 水=1.0: 0.50:

(2) pH 值=10.1。

说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。
 This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if crased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com

