



2012003084M



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502BW136



样品名称: 真石漆

Sample Name

委托单位: 四川威林斯建筑装饰工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Test Center of the Building Materials Industry

CMTC



2012003084(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502BW136

第 1 页 共 2 页

样品名称	真石漆	检验类别	委托检验
委托单位	四川威林斯建筑装饰工程有限公司	商 标	柏迪森
生产单位	四川省柏迪森建材有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 02 月 04 日	规格型号	W 型
样品数量	10kg	样品状态	无结块膏状
检验依据	JG/T 24-2000 《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》		
检验项目	1. 初期干燥抗裂性 2. 耐碱性 3. 耐冲击性 4. 耐水性 5. 粘结强度(标准状态)		
检验结论	*经检验,送检样品的初期干燥抗裂性、耐碱性、耐冲击性、耐水性、粘结强度(标准状态)的检验结果符合标准 JG/T 24-2000 中 W 型(外用)的技术指标要求。*		
备注:(此处空白)		签发日期: 2015 年 03 月 18 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502BW136

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 W 型 (外用)	检验结果	单项结论
1	初期干燥抗裂性	无裂纹	无裂纹	符合
2	耐碱性	96h 涂层无起鼓、开裂、剥落, 与未浸泡部分相比, 允许颜色轻微变化	96h 涂层无起鼓、开裂、无剥落, 无变色	符合
3	耐冲击性	涂层无裂纹、剥落及明显变形	涂层无裂纹、剥落、无明显变形	符合
4	耐水性	96h 涂层无起鼓、开裂、剥落, 与未浸泡部分相比, 允许颜色轻微变化	96h 涂层无起鼓、无开裂、无剥落, 无变色	符合
5	粘结强度 (标准状态)/MPa	≥ 0.70	0.85	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Inspection Center of the Building Material Industry