



验 报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC162

样品名称: 挤塑板 Sample Name 北京德润佳业新型建材有限公司 抽样检验

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



受检单位

检验类别

Test Type

Client



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC162 第1页共2页 产品名称 排塑板 检验类别 抽样检验 受检单位 北京德润佳业新型建材有限公司 生产日期 生产单位 北京德润佳业新型建材有限公司 规格型号 金业成品库房 抽样地点 商 标 王明轩 陈嘉宇 抽样人 等 级 B2级 2016年01月11日 抽样日期 20 块 抽样数量 样品状态 块状, 外观完好 30m3 抽样基数 抽样单位 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 (XPS)》 检验依据 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T 10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》 检验项目 1. 压缩强度 2. 导热系数 3. 燃烧性能等级 4. 表观密度 *经检验, 抽检样品的压缩强度、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 10801.2-2002 中 X200 的技术指标要求: 燃烧胜能等级的检验结果符 合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B2 (E) 级可燃材料 (制品) 的技 木指标要求:依据标准 GB/T 10801.1-2002 规定的试验方法进行检验,表 观磨度的检验结果见第2页。* 检验结论 签发日期: 2016年02月22日

核: 740

备注: (此处室白)

#ŁŁ

制: 红土土

(检验测试章)



京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723 邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC162

1	检验项目			77-25 77-29			
序号				标准要求		检验结果	单项结论
	压缩强度, kPa 导热系数, W/(m·K)			X200	≥200	230	合格
2					≤0.030	0.029(平均温 度: 25.00°C)	合格
	燃烧 性能 等级 (B) 级)	E级	20s 内的焰尖高度, mm,	≤150		138	合格
3			20s 内燃烧滴落物引 燃滤纸现象	无引燃滤纸 一现象		无引燃滤纸 现象	符合
			氧指数值,%	≥26		26.8	合格
40	4 表观密度,kg/m³			類類		33.0	

(以下空白)

备注: 燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能作为评价 该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据