

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC018


面的对话的

样品名称:	弹涂骨料。		
Sample Name			
受检单位:	北京银海玉友建筑材料有限公司		
Client			
检验类别:	抽样检验		
Test Type	127-127-127-127-127-127-127-127-127-127-		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC018

第1页共2页

		The second secon				
产品名称	弹涂骨料	检验类别	抽样检验			
受检单位	北京银海玉友建筑材料有限公司	生产日期	2014年04月			
生产单位	北京银海五友建筑材料有限公司	规格型号	干粉型			
抽样地点	企业成品库房	商标				
抽样人	王明轩 苏亮	等级	Hand Call			
抽样日期	2014年05月29日	抽样数量	20kg			
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	St. of the st.			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》					
检验项目	1. 耐水性 2. 粘结强度(标准状态) 3. 初期干燥抗裂性(单道施工厚度≤1.5mm 的产品)					
检验结论	*经检验,抽检样品的耐水性、性(单道施工厚度≤1.5mm的产品中柔性(R)的技术指标要求。*	)的检验结果符	序合标准 JG/T 157-200			
	签发日期: 2014 年 07 月 15 日 (检验测试章)					
THAL	ロイブリーム アリー・アリー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー					

备注: (此处空白)

批准: (

审核: 74.74

编制:



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC018

第2页共2页

序号	检验项目 耐水性 (96h)		标准要求 [柔性(R)]	检验结果	单项结论
			无异常	无异常	合格
2	粘结强度, MPa	标准状态	>0.60	0.72	合格
	初期干燥抗裂性 (6h)	单道施工厚 度≤1.5mm 的产品	1mm 无裂纹	1mm 无裂纹	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.40。

电话: 010-51164723

邮编: 100024