



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703AW231

| | A4- | | The state of the s |
|---|--------------|------------|--|
| OH A HOT A OFFE A OFFE A OFFE | | | |
| 在為主义和治理的 | 1.34 | | |
| | | | |
| ## 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 | THE PARTY OF | | |
| TO PARA PARA PARA PARA | | | |
| | - | | |
| | | | The state of |
| [조토 경험 · 조토 경기(전 호] 그 () - () [(| | A Thursday | |

| 样品名称: | 了一个一个一个一个一个一个一个 |
|-------------|---|
| Sample Name | |
| 委托单位: | 三河市筑城鑫鼎工贸有限公司 |
| Client | |
| 检验类别: | 了。 多数数数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据 |
| Test Type | 14-62-642-642-642-642-642-642-642-642-642 |

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry mixed Mortar





15000228(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703AW231

| 中心拥与(| No.): 201/03AW231 | PT-40-TH | 弗1贝共2贝 | | |
|-----------|--------------------------------|--|--|--|--|
| 样品名称 | 灰砂砖 1951年1951年1954 | 检验类别 | 委托检验 | | |
| 委托单位 | 三河市筑城鑫鼎工贸有限公司 | 商标 | | | |
| 生产单位 | 三河市筑城鑫鼎工贸有限公司 | 等级 | MUIS COLOR | | |
| 生产日期 | | 样品编号 | 認認等 | | |
| 来样日期 | 2017年03月07日 | 规格型号 | 190mm×90mm×43mm | | |
| 样品数量 | 20块 | 样品状态 | A STATE OF THE STA | | |
| 检验依据 | JC/T 239-2014《蒸压粉煤灰砖》 | | | | |
| 检验项目 | 1. 抗压强度 | | | | |
| | *经检验,送检样品的抗压引强度等级 MU15 的技术指标要求 | | 符合标准 JC/T 239-2014 | | |
| 检验结论 | 签发日期: 2017年03月20日 (检验测试章) | | | | |
| 备注:(此处空白) | | | | | |
| | | The second secon | | | |

批准:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703AW231

第2页共2页

| 序号 | 检验项目 | Make I was a second of the second | 要求 级 MU15) | 检验 | 结果 | 单项结论 |
|----|----------|-----------------------------------|---------------|------|-----------|---|
| | 抗压强度/MPa | 平均值 | 单块 最小值 | 平均值 | 单块 最小值 | 25 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| | ≥15.0 | ≥12,0 | 15.4 | 12.8 | | |

(以下空白)

备注:(此处空白)

说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if crased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.

本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com