



报告

REPORT TEST

中心编号(No.): 201511AW124

样品名称:

玻化微珠保温砂浆

Sample Name

委托单位:

高碑店寅伟建筑材料有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW124

第1页共2页

MACH						
样品名称	玻化微珠保温砂浆	检验类别	委托检验 5000			
委托单位	高碑店寅伟建筑材料有限公司	商标				
生产单位	高碑店寅伟建筑材料有限公司	等。级				
生产日期	2015年10月23日	样品编号				
来样日期	2015年11月06日	规格型号				
样品数量	100kg	样品状态	颗粒与干粉料的混合 物, 无结块			
检验依据	GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》					
检验项目	1. 千密度 2. 抗压强度 3	导热系数	4. 燃烧性能等级			
检验结论	*经检验,送检样品的干密度、抗压强度、导热系数的检验结果符合标准GB/T 20473-2006 中 L型的技术指标要求;燃烧性能等级的检验结果符合标准GB 8624-2012 中平板状建筑材料 A (A ₁) 级不燃材料(制品)的技术指标要求。* 签发日期: 2015 年 12 月 18 日					
的特別	了一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个					

备注:(此处空句)

批 准: し

审核:

我们

编制:

31. et

检验单位地址,北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW124

第2页共2页

10	1 10 +	TIPTACTAD	OT LOVE	017月17年17月17日	
序号	检验项目		标准要求 (1型)	检验结果	单项结论
	千密度/(kg/m³)		240~300	290	21000
2	抗压强度/MPa		≥0.20	F-0.4025	金格品
超	导热系数(平均温度: 25.00℃)/[W/(m K)]		≤0.070	0.069	合格。
燃烧 性能 等级 [A (A ₁)	于中华大 大燃烧。	炉内温升/°C	30 50		1 AA
	质量损失率1%	\$\$50\$	語が記	3年 8年 6年	
	[A (A ₁)	持续燃烧时间/s	45000	部館	25%
	总热值/(MI/kg)	€2.0	0.22	3	

(以下空白)

备注: (1) 配比: 料: 水=1.0: 0.95;

(2) 燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。