



检验报告


TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AC276

样品名称:	林灰砂浆		
Sample Name			
受检单位:	北京恒鑫腾达建筑材料中心	是	
Client			
检验类别:	抽样检验	To the	
Test Type			

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AC276

第1页共2页

10.7.			
抹灰砂浆 000000000000000000000000000000000000	检验类别	抽样检验	
北京恒鑫腾达建筑材料中心	生产日期	2014年03月	
北京恒鑫腾达建筑材料中心	规格型号	干粉型	
企业成品库房	商标	恒鑫	
王明轩 苏亮	等级	DP M10	
2014年04月28日	抽样数量	20kg	
粉状,无结块	抽样基数	5t	
建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心			
GB/T 25181-2010《预拌砂浆》			
1. 28d 抗压强度 2. 14d 拉伸粘结强度			
经检验,抽检样品的 28d 抗压强度、14d 拉伸粘结强度的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混抹灰砂浆-普通抹灰砂浆 M10 的技术指标要求。			
15000000000000000000000000000000000000			
	抹灰砂浆 北京恒鑫腾达建筑材料中心 北京恒鑫腾达建筑材料中心 企业成品库房 王明轩 苏亮 2014年04月28日 粉状,无结块 建筑材料工业干混砂浆产品质量监 GB/T25181-2010《预拌砂浆》 1.28d 抗压强度 2.14d 拉伸彩 *经检验,抽检样品的28d 抗人符合标准GB/T25181-2010 中干混	株灰砂浆 检验类别 北京恒鑫腾达建筑材料中心 生产日期 北京恒鑫腾达建筑材料中心 规格型号企业成品库房 商 标 写 级 2014年04月28日 抽样数量 粉状,无结块 抽样基数 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 GB/T 25181-2010《预拌砂浆》 1.28d 抗压强度 2.14d 拉伸粘结强度 *经检验,抽检样品的 28d 抗压强度、14d 拉伸*符合标准 GB/T 25181-2010 中干混抹灰砂浆-普通抹指标要求。*	

备注: (此处空白)

批准: (

审核: 3处内

编制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AC276

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 (干混抹灰砂 浆-普通抹灰砂 浆 M10)	检验结果	单项结论
	28d 抗压强度/MPa	≥10.0	12.0	合格
2	14d 拉伸粘结强度 /MPa	>0.20	0.30	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.13。



电话: 010-51164723