



检验报告

TEST REPORT


中心编号(No.): 201604BC165

2000

| 样品名称: | 玻纤网 | | |
|-----------------|----------------|--|--|
| Sample Name | | | |
| 受检单位: Client | 上海春隆节能装饰材料有限公司 | | |
| 检验类别: | 型式检验 | | |

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



150002283084工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604BC165

第1页共2页

| 产品名称 | 玻纤网 | 检验类别 | 型式检验 | | | | |
|---------|---|--|---------------------|--|--|--|--|
| 受检单位 | 上海春隆节能装饰材料有限公司 | 生产日期 | 当学结 现 | | | | |
| 生产单位 | 宁波卫山多宝玻璃纤维有限公司 | 规格型号 | 160g/m ² | | | | |
| 抽样地点 | 工厂车间 | 商标 | 卫山多宝 | | | | |
| 抽样人 | 孙士震 陈嘉宇 | 等级 | | | | | |
| 抽样日期 | 2016年04月18日 | 抽样数量 | 50m ² | | | | |
| 样品状态 | 网状 | 抽样基数 | 5000m ² | | | | |
| 抽样单位 | 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 | | | | | | |
| 检验依据 | GB/T 29906-2013《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》 | | | | | | |
| 检验项目 | 单位面积质量 利碱断裂强力 新裂伸长率 | | | | | | |
| 检验结论 | *经检验,抽检样品的单位面积保留率、断裂伸长率的检验结果符合术指标要求。* | ·标准 GB/T 2990 | | | | | |
| | | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | (检验测试章) | | | | |
| 文注. (1) | 4 克州县。CI 20160227102。 | THE SHAT | 49 冷砂岭湖山山西水 | | | | |

备注:(1)生产批号: CL20160327192;

(2) 样品编号: CL-0408。

批 准:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编:/100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604BC165

第2页共2页

| 序号 | 检验项 | | 标准要求 (玻纤网) | 检验结果 | 单项结论 |
|--|---------------------|------------|---------------|------|------|
| r r | 单位面积质量/(g/m²) | | ≥130 | 162 | 合格 |
| 2 | 耐碱断裂强力 /(N/50mm) | 经向 | ≥750 | 1046 | 合格 |
| | | 纬向 | ≥750 | 1144 | 合格 |
| The second secon | 耐碱断裂 | 经向 | ≥ 50 | 70 | 合格 |
| | 强力保留率/% | 蛋力保留率/% 纬向 | ≥50 | 72 | 合格 |
| 4 | 断裂伸长率/% - | 经向 | ≤5.0 | 4.2 | 合格 |
| | | 纬向 | €5.0 | 4.0 | 合格 |

(以下空白)

备注:(此处空白)



说 明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结 果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com

