

# 报

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW012

样品名称: 泡沫混凝土 Sample Name 委托单位: 北京华晋兴业科技有限公司 Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

20120D3084M

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心細写任	(6.): 201505DW012	HOLEHOW.	第1页 共2页					
样品名称	泡沫混凝土。	检验类别	委托检验					
委托单位	北京华晋兴业科技有限公司	商标	<b>建設</b>					
生产单位	北京华晋兴业科技有限公司	等。级	A03					
生产日期	2015年05月02日	样品编号	BERRE!					
来样日期	2015年05月29日	规格型号						
样品数量	20块 20块 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2	样品状态	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
检验依据	JG/T 266-2011《泡沫混凝土》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》							
检验项目	1. 千密度 2. 导热系数 3. 强度等级 4. 燃烧性能等级							
检验结论	*经检验,送检样品的干密度、标准JG/T 266-2011 中干密度等级品的技术指标要求;燃烧性能等级平板状建筑材料及制品的燃烧性能	A03、强度等级 C(的检验结果符合标: A(A1)级的技术指	0,3 的泡沫混凝土制 准 GB 8624-2012 中					

备注:(此处空白)

批一准:

核:

编 制:



检验单位地址,北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW012

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求		检验结果		单项结论
題	干密度(A03 级)/(kg/m³)		€300		260		合格
	导热系数(A03 级) /[W/(m·K)]		≤0.08		0.066 (平均温度: 25,00°C)		合格
路路	强度等级/MPa(C0.3 级)		平均值	单块 最小值	平均值	単块 最小值	合格
			≥0.30	≥0.225	0.34	0.326	
	燃烧 性級 A (A1 ) 级	炉内温升/℃	<b>≤</b> 30				合格
		质量损失率/%	\$50		35216335		合格
		持续燃烧时间/s					合格
		总热值/(MJ/kg)	2.0 55		250,450		合格

(以下空白)

备注:燃烧性能等级试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为 评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心