



报

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW199

样品名称:

挤塑保温板

Sample Name

委托单位: 北京京宏城业保温建材有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心 50002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW199

3(110.): 201003AW199	TATTAL	弗1贝共3贝					
你	检验类别	委托检验					
立 北京京宏城业保温建材有限公司	商标						
立 北京京宏城业保温建材有限公司	等级	B _I 级					
期 2016年01月	样品编号	329.52					
期 2016年05月12日	规格型号	1200mm×600mm×90mm					
20块 20 大 20 大	样品状态	块状,外观完好					
GB/T 10801.2-2002 《絶热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 (XPS)》 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T 10801.1-2002 《絶热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》							
1. 压缩强度 2. 导热系数 3. 尺寸稳定性 4. 燃烧性能等级 5. 表观密度							
经检验,送检样品的压缩强度、导热系数、尺寸稳定性的检验结果符合标准 GB/T 10801.2-2002 中 X150 的技术指标要求;燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B ₁ (C) 级难燃材料 (制品)的技术指标要求;依据标准 GB/T 10801.1-2002 规定的试验方法进行检验,表观密度的检验结果见第 2 页。 签发日期: 2016 年 95 月 31 日 (检验测试章)							
()()		A THE PART OF THE PARTY OF THE					

制: 编

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW199

第2页 共3页

	DEALERS FOR THE PARTY OF THE PA			为4火 共 3 火		
序号	检验项目		标准要求 (X150)	检验结果	单项结论	
	压缩强度, kPa			≥150	168	合格
23	导热系数, W/(m·K)			≤0.030	0.028(平均温度 25.00°C)	合格
13	尺寸稳定性, % (70°C±2°C下, 48h)			≤ 2.0 lo	0.93	合格
	燃性等(级) C级		燃烧增长速率指一数,(W/s)	€250	228	合格
			火焰横向蔓延未到 达试样长翼边缘,m	< 试样边缘	< 试样边缘	符合
		15	600s 的总放热量, MJ	€15	12.4	合格
		Sept.	60s 内焰尖高度, mm	€150	130	合格
		Se S	60s 内燃烧滴落物 引燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象	无引燃滤纸 现象	符合
		氧指数值,%	≥30	30.1	合格	
5	表观密度,kg/m³				31.0	語

备注:燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评 价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW199 第3页共3页 样品名称 挤塑保温板 (样品照片) THE RESERVE 备注: (此处空白)

说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com

